



## Betoninjektionsschlauch

für Mörtel und andere nasse abrasive Medien.

Betriebsdruck	: 40 bar
Platzdruck	: 120 bar
Elektr. Widerstand	: < 1 M Ohm
Abriebwerte	: 100 mm <sup>3</sup> nach DIN 53516
Temperaturbereich	: von -30°C bis +80°C
Innenseele	: NR, schwarz, glatt
Aussendecke	: NR/SBR, schwarz, stoffgemustert

Ø Innen mm	Wand mm	Ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
25	7	39	40	3520 025000
35	7	49	40	3520 035000
38	8	54	40	3520 038000
50	9	68	40	3520 050000
63	11	85	40	3520 063000